


**TARAFLEX™ 可移动式羽毛球场地**  
**TARAFLEX™ BADMINTON PORTABLE**

描述 Description	标准 Standard	要求 Requirement	单位 Unit	可移动式 TARAFLEX™ Badminton
<b>Product Description 规格</b>				
Total thickness 总厚度	EN 428	-	mm	3.9
Weight 重量	EN 430	-	kg/m <sup>2</sup>	1.95
Width of sheet 卷宽	EN 426	-	lm	3x2.7
Length of sheet 卷长	EN 426	-	lm	15 STD
<b>Sport Characteristics 运动特性</b>				
Shock absorption 震动吸收	EN 14808	≥25	%	-
Sliding coefficient 滑动系数	EN 13036-4	80 - 110	-	80-110
Ball bounce 球类反弹	EN 12235	≥90	%	≥90
<b>Technical Characteristics 技术特性</b>				
Abrasion resistance 耐磨性	EN ISO 5470-1	≤1000	mg	≤350
Indentation resistance 残余凹陷度	EN 1516	≤0.5	mm	≤0.5
Surface treatment 表面处理	-	-	-	Triple-Action Protecsol
Surface complex 表面加强处理	-	-	-	100% PVC
Foam backing 泡沫背层	-	-	-	CXP
Anti-bacterial and fungicidal treatment 抗菌防霉处理	-	-	-	Sanosol
Anti-bacterial activity (E. coli - S. aureus - MRSA) (3) 抗菌性能	ISO 22196			抑菌率> 99.9 %
<b>Classification 类别</b>				
Fire rating 防火等级	GB 8624-2012	-	-	B <sub>1</sub> (C-s1,t0)
TVOC after 28 days 28天后TVOC*排放量	ISO 16000 - 6	μg/m <sup>3</sup>		<100
Toxic testing 有毒有害物质测试	GB 18586-2001	-		合格
<b>CE Marking 标识</b>				
	EN 14904:2006	EN ISO 5470-1 EN 13 036- 4	EN 13 501-1	