


描述 Description	标准 Standard	要求 Requirement	单位 Unit	TARAFLEX® Badminton 7.5
Product Description 规格				
Total thickness 总厚度	EN 428	-	mm	7.5
Weight 重量	EN 430	-	kg/m ²	4.7
Width of sheet 卷宽	EN 426	-	lm	1.5
Length of sheet 卷长	EN 426	-	lm	26.5 Max
Sport Characteristics 运动特性				
Shock absorption 震动吸收	EN 14808	≥25	%	P1
Vertical deformation 垂直变化值	EN 14809	≤3.5	mm	≤2
Energy return 能量返还	NF P 90 203	≥0.31	m/s	≥0.31
Sliding coefficient 滑动系数	EN 13036-4	80 - 110	-	80 - 110
Ball bounce 球类反弹	EN 12235	≥90	%	≥90
Technical Characteristics 技术特性				
Abrasion resistance 耐磨性	EN ISO 5470-1	≤1000	mg	≤350
Impact resistance 抗冲击性	EN 1517	≥8	N/m	≥8
Indentation resistance 残余凹陷度	EN 1516	≤0.5	mm	≤0.5
Surface treatment 表面处理	-	-	-	Triple-Action Protecsoil®
Surface complex 表面加强处理	-	-	-	D-Max™
Foam backing 泡沫背层	-	-	-	CXP-HD
Anti-bacterial and fungicidal treatment 抗菌防霉处理	-	-	-	Sanosol
Anti-bacterial activity (E. coli - S. aureus - MRSA) 抗菌性能	ISO 22196			抑菌率> 99.9 %
Classification 类别				
Fire rating 防火等级	GB 8624-2012	-	-	B ₁ (C-s1,t0)
TVOC after 28 days 28天后TVOC*排放量	ISO 16000 - 6	μg/m ³		<100
Toxic testing 有毒有害物质测试	GB 18586-2001	-		合格
CE Marking 标识				
	EN 14904:2006	EN ISO 5470-1	EN 13 501-1	EN 14 808
		EN 13 036- 4		